

1.6 脂肪酸酰胺

产品 **Corrosion Inhibitor AC 7094**

特性 AC 7094 是基于椰子油的二乙醇酰胺的防锈缓蚀剂，适用于传统型和半合成金属加工液中，具有水分散性强，低泡沫的特点，并且使用过程中不会伤到皮肤。

技术资料		典型 数值	规格		
			最小	最大	
颜色	:	黄色			
密度 20°C (g/ml)	:	0.990			
酸值 (mg KOH/g)	:	< 0.1	0	1	DGF C-V 2
pH 值 (1% 去离子水)	:	10	9	11	DGF H-III 1
无 DEA (wt.%)	:	3	0	5	DGF H-VI 4

应用 推荐配制浓缩液的添加量为 5 - 15%，混合温度在 25°C 左右。

存储 AC 7094 可以在原装密封条件下于 20°C 至 30°C 之间存储至少 6 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.