

1.6 脂肪酸酰胺

产品 **Corrosion Inhibitor AC 9033**

特性 **AC 9033** 是一款基于油酸单乙醇酰胺的防锈缓蚀剂，适用于传统或半合成加工液，具有水分散性强，低泡沫的特点。由于不含亚胺等成分，使用时并不会刺激皮肤。

技术资料		典型 数值	规格		
			最小	最大	
	色度	: 棕黄			
	酸酯 (mg KOH/g)	:	25	30	DGF C V 2
	总碱值 (mg KOH/g)	:	180	195	DGF H III 2a
	pH 值 (1%去离子水):		10.0	11.5	DGF H III 1

应用 推荐配制浓缩液的添加量在 5 - 15%，混合温度在 30°C。

存储 **AC 9033** 可以在原装密封条件下在 15°C 到 30°C 之间存储至少 6 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise